

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 04110423
PUBLICATION DATE : 10-04-92

APPLICATION DATE : 29-08-90
APPLICATION NUMBER : 02229124

APPLICANT : KOBE STEEL LTD;

INVENTOR : OKANO SHIGEO;

INT.CL. : C21D 9/52 C22C 38/00 C22C 38/24

TITLE : PRODUCTION OF 80KGF/MM² CLASS STEEL PLATE HAVING SUPERIOR WELDABILITY AND LOW YIELD RATIO

ABSTRACT : PURPOSE: To produce an 80kgf/mm² class steel plate having superior weldability and low yield ratio by subjecting a slab of a steel with a specific composition to hot rolling and then to heat treatments under respectively specified conditions.

CONSTITUTION: A 80kgf/mm² class steel plate having a yield ratio as low as $\leq 80\%$ in a base material and a base material strength of 80kgf/mm² class and also having superior weldability can be produced by subjecting a slab of a steel having a composition which consists of 0.07-0.15% C, 0.05-0.50% Si, 0.30-1.80% Mn, 0.10-1.20% Cr, 0.10-1.00% Mo, 0.01-0.10% Al, 0.02-0.08% V, and the balance Fe with inevitable impurities and in which P_{cm} represented by $P_{cm} = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B(\%)$ 15 regulated to $\leq 0.26\%$ to hot rolling and then to heat treatments consisting of normalizing, hardening, and tempering under the following conditions: normalizing temp. between the A_c point and 950°C , hardening temp. between the A_{c1} point and $< A_{c3}$ point and tempering temp. between 450°C and $< 550^\circ\text{C}$.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-110423

⑬ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成4年(1992)4月10日

C 21 D 9/52
C 22 C 38/00
38/24

1 0 1
3 0 1 B

8928-4K
7047-4K

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全7頁)

⑮ 発明の名称 溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法

⑯ 特 願 平2-229124

⑰ 出 願 平2(1990)8月29日

⑱ 発 明 者 矢 野 和 彦 兵庫県加古川市加古川町備後178-1, 1-108

⑲ 発 明 者 岡 野 重 雄 兵庫県加古川市平岡町二俣1010番地

⑳ 出 願 人 株式会社神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

㉑ 代 理 人 弁理士 金 丸 章 一

明 細 書

1. 発明の名称

溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) C:0.07~0.15%, Si:0.05~0.50%, Mn:0.30~1.30%, Cr:0.10~1.20%, Mo:0.10~1.00%, Al:0.01~0.10%, V:0.02~0.03%を含有し、下記Pcmが0.26%以下で、残部Feおよび不純物からなる鋼片を熱間圧延した後、下記の熱処理を施すことによって、母材において80%以下の低い降伏比と、80kgf/mm²級の母材強度を有することを特徴とする溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法。

熱処理方法：焼きならし+焼入れ+焼きもとし
ただし、

焼ならし温度：Ac₁点以上950℃以下

焼入れ温度：Ac₁点以上Ac₃点未満

焼きもとし温度：450℃以上550℃未満

$P_{cm} = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20$

+Mo/15+V/10+5B (％)

(2) C:0.07~0.15%, Si:0.05~0.50%, Mn:0.30~1.30%, Cr:0.10~1.20%, Mo:0.10~1.00%, Al:0.01~0.10%, Nb:0.005~0.020%を含有し、下記Pcmが0.26%以下で、残部Feおよび不純物からなる鋼片を熱間圧延した後、下記の熱処理を施すことによって、母材において80%以下の低い降伏比と、80kgf/mm²級の母材強度を有することを特徴とする溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法。

熱処理方法：焼きならし+焼入れ+焼きもとし
ただし、

焼きならし温度：Ac₁点以上950℃以下

焼入れ温度：Ac₁点以上Ac₃点未満

焼きもとし温度：450℃以上550℃未満

$P_{cm} = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20$

+Mo/15+V/10+5B (％)

(3) C:0.07~0.15%, Si:0.05~0.50%, Mn:0.30~1.30%, Cr:0.10~1.20%, Mo:0.10~1.00%, Al:0.01~0.10%, V:0.02~0.03%, Nb:0.005~0.020%を含有し、下記Pcmが0.26%以下で、残部Feおよび不純物からなる鋼片を熱間圧延した後、下記の熱処理を施すことによって、母材において80%以下の低い降伏比と、80kgf/mm²級の母材強度を有することを特徴とする溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法。

0.05～0.026 %を含有し、下記 P_{cm} が0.26%以下で、残部Feおよび不可避不純物からなる鋼片を熱間圧延した後、下記の熱処理を施すことによって、母材において80%以下の低い降伏比と、30 kgf/mm²級の母材強度を有することを特徴とする溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法。

熱処理方法：焼きならし+焼入れ+焼きもどし、ただし、

焼きならし温度：Ac₁点以上950℃以下

焼入れ温度：Ac₁点以上Ac₁点未満

焼きもどし温度：450℃以上550℃未満

$P_{cm} = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20$

+ Mo/15 + V/10 + 5B (%)

(4) Cu:0.05～0.30%、Ni:0.20～3.00%、B:0.0003～0.0020%、Ti:0.003～0.020%、Ca:0.001～0.01%の内から選んだ1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項(1)、(2)または(3)の溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法。

- 3 -

この要求を満足する鋼板として、Ac₁点以上の温度からの再加熱焼入れ(Q)あるいはAr₁点以上の温度からの直接焼入れ(DQ)とAc₁点未満の温度での焼戻し(T)との組み合わせからなる従来の熱処理方法と異なり、この焼入れ、焼戻しの二つの熱処理の中間に、二相域温度(Ac₁点以上Ac₁点未満)からの焼入れ(Q')を施す新たな熱処理方法Q+Q'+TおよびDQ+Q'+T法が開発されている。この方法によれば、Q'によって低硬度で延性に優れるフェライトが組織中に生成するため、低い降伏比が得られるのである。

このような、熱処理によって得られる低降伏比の60kgf/mm²級鋼板は、高層建築物として使用されるようになった。そして、建築物のさらなる高層化にともなう溶接施工量の増大を防ぐ目的から、鋼板の板厚減少を達成することのできる一層の高強度材の使用が検討されている。すなわち、引張強さ80kgf/mm²級で低降伏比の鋼板への開発要求が強まっている。

しかしながら、前述のQ+Q'+T法によって

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、主として建築構造物に使用される30 kgf/mm²級調質高張力鋼板に関し、詳しくは、溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法に関するものである。

(従来の技術)

引張強さ60kgf/mm²級以上の調質高張力鋼板は、タンク、橋梁、ペンストックなどに使用されてきたが、焼入れ焼もどしによってマルテンサイトやベイナイトなどの高硬度のミクロ組織の生成を利用しているため、降伏比(降伏強さ/引張強さ)が通常90%以上と高く、塑性変形能が十分でないため、建築用としてはほとんど用いられなかった。

近年、建築構造物に対しては高層化、大スパン化の要求が強まり従来の50kgf/mm²級鋼から、より強度の高い60kgf/mm²級鋼を使用しようとする動きが強まり、降伏比を80%以下に低減した60kgf/mm²級鋼が要求されるようになった。

- 4 -

も、30kgf/mm²級鋼板の場合にはその高い強度を確保するためには、ベイナイトの硬度・分率を60 kgf/mm²級鋼の場合よりも高めねばならないため、80%以下の十分に低い降伏比を得ることは容易でなく、高強度化するためには合金元素の増量による溶接性の劣化が避けられないという問題があった。

たとえば、材料とプロセス Vol. 3、No. 3(1990)-806には、「低降伏比HT70の開発」として、Q+Q'+T法による開発例が報告されているが、その板厚は30mmと比較的薄いにもかかわらず、70kgf/mm²級の強度であり、また、その降伏比は81.5%で、強度、降伏比とも十分なものではなかった。

(発明が解決しようとする課題)

以上述べたように、80kgf/mm²級調質高張力鋼板には、強度と低降伏比を兼ね備えたものはなく、本発明は、引張強さ80kgf/mm²級の調質高張力鋼板において、80%以下の十分に低降伏比を確保した溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の

- 5 -

-148-

- 6 -

製造方法を提供することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明者らは、引張強さ80kgf/mm²級の鋼板を確保しつつ、80%以下の低降伏比と良好な溶接性を實現するために鋭意研究を行った。その結果、前記のQ+Q'+T法において、低降伏比を實現する上で重要なQ+Q'の熱処理(Q:オーステナイト域からの焼入れ、Q':二相域からの焼入れ)をN+Q'の熱処理(N:Ac₁点以上950℃以下での焼きならし、Q':二相域からの焼入れ)とすることによって、現状広く使用されている80kgf/mm²級鋼板と同様のPcmで、80kgf/mm²級の強度と80%以下の低降伏比を實現し得るといふ知見を得て本発明に至ったものである。なお、焼きならしでは空冷を行うが、焼入れでは水冷を行う。

第1発明は、C:0.07~0.15%、Si:0.05~0.50%、Mn:0.30~1.80%、Cr:0.10~1.20%、Mo:0.10~1.00%、Al:0.01~0.10%、V:0.02~0.08

- 7 -

母材強度を有する溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法である。

熱処理方法:焼きならし+焼入れ+焼きもどし
ただし、

焼きならし温度:Ac₁点以上950℃以下

焼入れ温度:Ac₁点以上Ac₃点未満

焼きもどし温度:450℃以上550℃未満

$P_{cm}=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20$

+Mo/15+V/10+5B (%)

第3発明は、C:0.07~0.15%、Si:0.05~0.50%、Mn:0.30~1.80%、Cr:0.10~1.20%、Mo:0.10~1.00%、Al:0.01~0.10%、V:0.02~0.08%、Nb:0.005~0.020%を含有し、下記Pcmが0.26%以下で、残部Feおよび不可避不純物からなる鋼片を熱間圧延した後、下記の熱処理を施すことによって、母材において80%以下の低降伏比と、80kgf/mm²級の母材強度を有する溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法である。

熱処理方法:焼きならし+焼入れ+焼きもどし

%を含有し、下記Pcmが0.26%以下で、残部Feおよび不可避不純物からなる鋼片を熱間圧延した後、下記の熱処理を施すことによって、母材において30%以下の低降伏比と、80kgf/mm²級の母材強度を有する溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法である。

熱処理方法:焼きならし+焼入れ+焼きもどし
ただし、

焼きならし温度:Ac₁点以上950℃以下

焼入れ温度:Ac₁点以上Ac₃点未満

焼きもどし温度:450℃以上550℃未満

$P_{cm}=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20$

+Mo/15+V/10+5B (%)

第2発明は、C:0.07~0.15%、Si:0.05~0.50%、Mn:0.30~1.80%、Cr:0.10~1.20%、Mo:0.10~1.00%、Al:0.01~0.10%、Nb:0.005~0.020%を含有し、下記Pcmが0.26%以下で、残部Feおよび不可避不純物からなる鋼片を熱間圧延した後、下記の熱処理を施すことによって、母材において30%以下の低降伏比と、80kgf/mm²級の

- 8 -

ただし、

焼きならし温度:Ac₁点以上950℃以下

焼入れ温度:Ac₁点以上Ac₃点未満

焼きもどし温度:450℃以上550℃未満

$P_{cm}=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20$

+Mo/15+V/10+5B (%)

第4発明は、Cu:0.05~0.30%、Ni:0.20~3.00%、B:0.0003~0.0020%、Ti:0.003~0.020%、Ca:0.001~0.01%の内から選んだ1種または2種以上を含有する請求項(1)、(2)または(3)の溶接性の優れた低降伏比80kgf/mm²級鋼板の製造方法である。

(作用)

以下に、本発明をさらに詳細に説明する。

まず、本発明における化学成分の限定理由について説明する。

Cは高張力鋼板としての強度を確保するために必要な元素であり、含有量が0.07%未満では引張強さ80kgf/mm²級の強度が得がたい。また、0.15%を超えて添加すると耐溶接割れ性を著すので

- 9 -

- 149 -

- 10 -

好ましくない。したがって、C含有量は0.07～0.15%の範囲とする。

Siは脱酸に必要な元素であるが、含有量が0.05%未満ではこの効果は少なく、また、0.50%を超えて過剰に添加すると、溶接性、靱性を劣化させるので好ましくない。したがって、Si含有量は0.05～0.50%の範囲とする。

Mnは焼入れ性を向上させ、板厚内部の強度を確保するために必要な元素であるが、含有量が0.30%未満ではこのような効果が十分に得られず、また、1.80%を超えて過剰に添加すると、溶接性、靱性を劣化させるので好ましくない。したがって、Mn含有量は0.30～1.80%の範囲とする。

Crは焼入れ性向上に有効な元素であるが、含有量が0.10%未満ではこのような効果が十分に発揮されず、また、1.20%を超えて添加すると、溶接性を害する。したがって、Cr含有量は0.10～1.20%の範囲とする。

Moは焼入れ性を高め、焼きもどし軟化抵抗を増す元素であるが、含有量が0.10%未満では十分な

効果が得られず、また、1.00%を超えて過剰に添加すると、溶接性を劣化させ、コストアップにもなるので、Mo含有量は0.10～1.00%の範囲とする。

Vは少量の添加により、焼入れ性を増し、焼きもどし軟化抵抗を高める元素であり、その効果を得るためには、0.02%以上の添加が必要であり、また、0.08%を超えて添加すると溶接性を害する。したがって、V含有量は0.02～0.08%の範囲とする。

Nbは結晶粒微細化作用を有する元素である。その効果を得るには、0.005%以上の添加が必要であり、また、0.020%を超えて添加すると溶接性、靱性を劣化させる。したがって、Nb含有量は0.005～0.020%の範囲とする。

Alは脱酸元素であり、含有量が0.01%未満ではそのような効果は少なく、また、0.10%を超えて添加すると、靱性の劣化をもたらす。したがって、Al含有量は0.01～0.10%の範囲とする。

その他に、Cu、Ni、B、Ti、Caなどを板厚、目

- 1 1 -

標靱性レベルに応じて1種または2種以上添加するものとする。

Cuは固溶強化、析出強化により強度上昇に有効な元素であるが、含有量が0.05%未満ではこのような効果を十分に発揮することができず、また、0.30%を超えて添加すると熱間加工性が劣化し鋼板表面に割れが生じやすい。したがって、Cu含有量は0.05～0.30%の範囲とする。

Niは靱性を向上させる効果があるが、含有量が0.20%未満ではその十分な効果が得られず、また、3.00%を超えて添加するとスケール疵が発生しやすくなり、また、コストアップにもなる。したがって、Ni含有量は0.20～3.00%の範囲とする。

Bは微量で焼入れ性の向上をもたらす元素であるが、含有量が0.0003%未満ではその効果が得られず、また、0.0020%を超えて添加すると靱性が劣化する。したがって、B含有量は0.0003～0.0026%の範囲とする。

TiはBの固定元素として溶接熱影響部の靱性の改善、Bの焼入れ性向上効果発揮に有効な元素で

- 1 2 -

ある。含有量が0.003%未満ではそれらの十分な効果が得られず、また、0.020%を超えて添加すると母材靱性を害する。したがって、Ti含有量は0.003～0.020%の範囲とする。

Caは非金属介在物の球状化作用を有し、異方性の低減に有効であるが、含有量が0.001%未満ではその十分な効果が得られず、また、0.010%を超えて添加すると介在物の増加により靱性が劣化する。したがって、Ca含有量は0.001～0.010%の範囲とする。

また、Pcmはある程度の予熱を前提として、現在も広く使用されている20kgf/mm²級高張力鋼板と同等の溶接性を確保するために、0.26%以下に限定する。

次に、本発明における製造条件について説明する。

まず、熱処理方法の限定理由を説明する。

本発明者らは、第1表に示す現用の20kgf/mm²級高張力鋼板と同等のPcm(0.25%)の鋼を用い、これに各種の熱処理を施し、強度および靱性比に要

- 1 3 -

- 150 -

- 1 4 -

はす熱処理方法の影響を調べた。なお、熱処理方法は、 $Q+Q'+T$ 、 $Q+N'+T$ 、 $N+Q'+T$ の3種類である。

ここで、

Q : A_c 点以上の温度からの再加熱焼入れ

Q' : 二相域温度 (A_c 点以上 A_c 点未満)

からの再加熱焼入れ

N : A_c 点以上の温度での焼きならし

N' : 二相域温度での焼きならし

T : A_c 点未満の温度での焼きもどし

その結果を第2表に示す。

(以下余白)

- 15 -

第 1 表

熱処理法	化 学 成 分 (wt%)											熱処理条件
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Mb	Al	Pcm	
$Q+Q'+T$	0.11	0.23	0.50	0.004	0.001	2.00	0.61	0.58	0.015	0.030	0.25	$Q+Q'+T$ (930°C) (780°C) (500°C)
$Q+N'+T$	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	$Q+N'+T$ (930°C) (780°C) (500°C)
$N+Q'+T$	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	$N+Q'+T$ (930°C) (780°C) (500°C)

(注) Q : オーステナイト域からの焼入れ

Q' : 二相域からの焼入れ

N : オーステナイト域での焼ならし

N' : 二相域での焼ならし

T : 焼もどし

板厚 : 50mm

第 2 表

熱処理法	引 張 特 性		
	降伏強度 (kgf/mm ²)	引張強度 (kgf/mm ²)	降伏比 (%)
$Q+Q'+T$	64.1	78.1	82.1
$Q+N'+T$	54.7	76.0	72.0
$N+Q'+T$	63.6	82.0	77.6

(注) 試験片 : JIS 4号

- 16 -

-151-

第2表から明らかなように、 $N+Q'+T$ 法の場合のみ、 $P_{cm}0.25\%$ の成分で、 80kgf/mm^2 級の強度と80%以下の降伏比が得られることがわかる。その他の熱処理方法の場合には、 30kgf/mm^2 級の強度は得られない。したがって、熱処理方法は、 $N+Q'+T$ 法とする。

なお、 $N+Q'+T$ 法の方が $Q+Q'+T$ 法よりも強度が高くなる理由は次のように考えられる。すなわち、 Q' の前の組織は $Q+Q'+T$ 法では、ほぼベイナイト相であるが、 $N+Q'+T$ 法では、フェライト+パーライト組織であり、これらを Q' のために二相域に加熱した段階では逆変態したオーステナイト中のC量は、パーライトから変態したオーステナイトの方が高い。したがって、後者の方が、 Q' 後に生成するベイナイト（一部マルテンサイト）の硬さが高く、全体の強度が高くなるものと考えられる。

次に、上記の各熱処理における温度範囲の限定理由について説明する。

焼ならし（N）温度については、マルテンサイ

トやベイナイトなどの高硬度のマイクロ組織を生成させ、十分な強度を確保するために、完全なオーステナイト域にする必要があり、 A_{c3} 点以上とする。しかし、あまりに高い温度であると、組織が粗大化し、延性、靱性が劣化するため、 950°C 以下とする。

焼入れ（ Q' ）温度については、フェライトを生成させて低降伏比とするために、二相域温度、すなわち、 A_{c1} 点以上 A_{c3} 点未満とする。

焼きもとし（T）温度については、前段階での熱処理によって生じた鋼板中の残留応力を低減して構造物の安全性を確保するためには、あまり低い温度では好ましくないため 450°C 以上とする。一方、 550°C を超えると 30kgf/mm^2 級の強度が得難いため、上限を 550°C 未満とする。

（実施例）

本発明に係わる溶接性の優れた低降伏比 80kgf/mm^2 級鋼板の製造方法の実施例について説明するが、本発明は本実施例のみに限定されるものではない。

- 17 -

供試鋼板は第3-1表に示す化学成分を有する鋼片を、同表に示す板厚30~50mmに圧延した後、第3-2表に示す熱処理条件で熱処理したものである。これらの鋼板から試験片を採取し、母材の引張試験を行った。その結果を熱処理条件とともに第3-2表に併記する。

第3-1表に本発明法A~Dおよび比較例E~Iの化学成分、板厚を、第3-2表に熱処理条件、母材の引張特性をそれぞれ示す。

（以下余白）

- 18 -

第 3 - 1 表

区 分	化 学 成 分 (wt%)															板 厚
	C	Si	Mn	Ca	Ni	Cr	Mo	V	Nb	B	Ti	Cu	Al	Fe	(mm)	
発 明 法	A	0.11	0.23	0.50	—	2.00	0.61	0.53	—	0.015	—	—	—	0.030	0.25	50
	B	0.13	0.25	0.33	—	—	0.74	0.39	0.035	—	0.0011	—	—	0.063	0.26	30
	C	0.14	0.15	0.30	0.20	0.95	0.40	0.27	0.045	—	0.0015	0.010	0.0020	0.033	0.25	30
	D	0.12	0.23	1.10	—	1.10	0.55	0.40	0.031	0.018	—	—	—	0.027	0.25	35
比 較 法	E	0.11	0.23	0.50	—	2.00	0.61	0.53	—	0.015	—	—	—	0.030	0.25	50
	F	0.11	0.23	0.50	—	2.00	0.61	0.53	—	0.015	—	—	—	0.030	0.25	50
	G	0.13	0.25	0.33	—	—	0.74	0.39	0.035	—	0.0011	—	—	0.063	0.26	30
	H	0.14	0.15	0.30	0.20	0.95	0.40	0.27	0.045	—	0.0015	0.010	0.0020	0.033	0.25	30
	I	0.12	0.23	1.10	—	1.10	0.55	0.40	0.031	0.018	—	—	—	0.027	0.25	35

- 2 2 -

第 3 - 2 表

区 分	熱処理条件	引 張 特 性		
		Y S (kgf/mm ²)	T S (kgf/mm ²)	Y R (%)
発 明 法	A N+ Q' + T (930°C) (780°C) (500°C)	63.6	82.0	77.6
	B N+ Q' + T (930°C) (780°C) (480°C)	64.1	82.3	77.9
	C N+ Q' + T (930°C) (780°C) (500°C)	62.3	81.0	77.5
	D N+ Q' + T (930°C) (780°C) (520°C)	64.5	84.1	76.7
比 較 法	E Q+ Q' + T (930°C) (780°C) (500°C)	64.1	78.1	82.1
	F Q+ N' + T (930°C) (780°C) (500°C)	54.7	76.0	72.0
	G Q+ Q' + T (930°C) (780°C) (480°C)	64.2	77.5	82.8
	H Q+ Q' + T (930°C) (780°C) (500°C)	62.1	76.3	81.4
	I Q+ Q' + T (930°C) (780°C) (500°C)	62.3	78.3	79.7

- 2 1 -

- 153 -

- 2 2 -

第 3 - 2 表から明らかなように、本発明法 A ~ D はいずれも 80 kgf/mm² 以上の引張強さと 80% 未満の安定した低降伏比を有している。

これに対して、比較例 E ~ I は熱処理方法が N + Q' + T 法でないため、十分な強度が得られていない。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明は、化学成分を制御し、圧延後、焼きならし(N)し、二相域温度からの焼入れ(Q')を行い、その後、焼きもどし(T)を行う熱処理を行っているため、母材の降伏比が 80% 以下で溶接性の優れた 80 kgf/mm² 級鋼板の製造が可能であるという優れた効果を有するものである。

特許出願人 株式会社 神戸製鋼所

代 理 人 弁 理 士 金 丸 章 一

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.